

# FICHA TÉCNICA CEREZO




<b>1</b> Nombre y familia	
Nombre Internacional	Cerezo
Nombre Científico	Prunus serotina Earth
Denominación en España	Cerezo americano.
Principales Nombres Comerciales	<i>Cerezo</i>



<b>2</b> Procedencia	
	

<b>3</b> Descripción de la madera	
Albura	Rosado blanquecino. Impregnable.
Duramen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color</li> <li>• Dirección de la fibra</li> <li>• Grano</li> <li>• Impregabilidad</li> </ul>	<p>Marrón rojizo a rojo.</p> <p>Recta.</p> <p>Fino.</p> <p>Medianamente impregnable.</p>

<b>4</b> Características tecnológicas	
Densidad aparente al 12% de humedad	560 Kg/m <sup>3</sup> (madera de semiligera)
Estabilidad dimensional	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coeficiente de contracción volumétrico</li> <li>• Relación entre contracciones</li> <li>• Dureza (Chaláis - Meudon)</li> <li>• Resistencia a la flexión estática</li> <li>• Módulo de elasticidad</li> <li>• Resistencia a la compresión paralela</li> </ul>	<p>0,38% (madera estable)</p> <p>1,92% (tendencia a deformarse)</p> <p>3,2 (madera semidura)</p> <p>850 kg / cm<sup>2</sup></p> <p>103.000 kg/cm<sup>2</sup></p> <p>490 kg/cm<sup>2</sup></p>





La marca de la gestión forestal responsable

## FICHA TÉCNICA

# CEREZO



### 5 Usos y aplicaciones

Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, torneados y muebles curvados.  
Carpintería de huecos y revestimientos, interior: puertas, ventanas, tarima, parquet, frisos y molduras  
Chapas decorativas.

### 6 Transformación y puesta en obra

Aserrado	Fácil, sin problemas.
Secado	Fácil y rápido. Riesgo de atejado.
Cepillado y demás operaciones	Sin problemas.
Encolado	Algunos problemas con colas ácidas en caliente.
Clavado y atornillado	Fácil a regular.
Acabado	Fácil.

### 7 Nuestras aplicaciones

#### TARIMA EN AMBIENTES DE INTERIOR

- **Formato PARA ENCOLAR O CLAVAR**  
400 / 1600 x 90, 100, 110, 120 ó 140 x 19 mm.
- **Formato PARA CLAVAR**  
500 / 2400 x 90, 100, 110, 120 ó 140 x 19 mm.  
500 / 2400 x 120 a 140 x 21 mm.



**LA TARIMA MACIZA BARNIZADA CONTIENE 8 CAPAS DE BARNIZ :**  
- 5 capas de fondos acuoso y acrílicos de secado ultravioleta.  
- 3 capas de acabado ANTI-SCRATCH.

#### COMPLEMENTOS DE TARIMA INTERIOR

Rodapiés, escaleras, tabicas, zanquines, mamperlanes, remates ... (barnizado en fábrica)

### 8 Calidad

La fabricación de nuestras tarimas se realiza cumpliendo la normativa vigente, avalada por los principales Sellos de Calidad y pudiendo emitir sus certificados correspondientes.

#### NORMATIVA DE FABRICACIÓN DE TARIMA DE INTERIOR

- Sello de calidad AITIM: 4-3-13. Pavimentos de madera. Tarima.
- UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad.
- UNE-EN 13756:2003: Suelos de madera. Terminología.
- UNE-EN 13226:2009: Elementos de parquet macizo con ranuras y/o lengüetas.
- UNE-EN 1910:2000: Determinación de la estabilidad dimensional.
- UNE-EN 13647:2003: Determinación de las características de geometría.
- UNE 56810:2010: Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
- UNE-EN 14342:2006: Suelos de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado.



La marca de la gestión forestal responsable

LOPEZ PIGUEIRAS TARIMA MACIZA

Lg. de Patarroa s/n, CP 27861, Covas-Viveiro (LUGO), Tel. +34 982 561 061  
lopezpigueras@lopezpigueras.com [www.lopezpigueras.com](http://www.lopezpigueras.com)

## FICHA TÉCNICA CEREZO



### NORMATIVA DE BARNIZADO DE TARIMA DE INTERIOR

- Sello de calidad AITIM: 4-4-01. Pavimentos de madera. Tarima barnizada.
- UNE-EN ISO 2808:2000: Espesor del barniz.
- UNE ENV 13696:2001: Resistencia a la abrasión.
- UNE ISO 4624:2002: Resistencia a la adherencia.
- UNE 1109-6:1990: Resistencia al impacto.
- UNE 56817:1974: Resistencia al choque.
- UNE-EN ISO 11998:2002: Resistencia al frote. Lavabilidad.
- UNE-EN ISO 2409:1996: Corte por enrejado.
- UNE-ENV 12633:2003: Resistencia al deslizamiento.

9

Puesta en obra



*Cerezo Tarima de Interior*



La marca de la gestión forestal responsable

**LOPEZ PIGUEIRAS TARIMA MACIZA**

Lg. de Patarroa s/n, CP 27861, Covas-Viveiro (LUGO), Tel. +34 982 561 061  
lopezpigueiras@lopezpigueiras.com [www.lopezpigueiras.com](http://www.lopezpigueiras.com)